



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-114670K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 다우실란트산업(주)
 - 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로33길 27 608(구로동, 삼성아이티밸리)
3. 시험기간 : 2021년 11월 02일 ~ 2022년 02월 18일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : DAWOOSIL 1199A (F-12.5E)
6. 시험방법
 - (1) KS F 4910:2021



| | | | | | | |
|---|-----------|-----|--|-------------|-----|--|
| 확인 | 작성자 성명 | 홍성록 | | 기술책임자 성명 | 신홍철 | |
| 비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다. | | | | | | |

2022년 02월 18일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8948



시험성적서

성적서번호 : CT21-114670K

7. 시험결과

1) DAWOOSIL 1199A (F-12.5E)

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-------------------------|----|------|------|-------------------------------|------|
| 슬럼프(5 ℃) - 가로 | mm | (1) | 0 | (23 ± 2) ℃ (50 ± 5) % R.H. | A |
| 슬럼프(5 ℃) - 세로 | mm | (1) | 0 | | |
| 슬럼프(50 ℃) - 가로 | mm | (1) | 0 | | |
| 슬럼프(50 ℃) - 세로 | mm | (1) | 0 | | |
| 탄성복원성 | % | (1) | 50 | | |
| 일정 신장 하에서의 접착성(23 ℃) | - | (1) | 이상없음 | | |
| 일정 신장 하에서의 접착성(-20 ℃) | - | (1) | 이상없음 | | |
| 압축 가열 · 인장 냉각후의 접착성 | - | (1) | 이상없음 | | |
| 수중 침적 후의 일정 신장 하에서의 접착성 | - | (1) | 이상없음 | | |
| 부피손실 - 부피변화 | % | (1) | 23 | | |

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

— 끝 —

복사본 COPY

COPY 복사본

